



وزن مخصوص گروت آماده:  $2/35 \pm 0/1$  g/cm<sup>3</sup>  
یون کلر: ندارد

### ملاحظات

مدت نگهداری: یک سال در بسته‌بندی اولیه  
شرابط نگهداری: دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید  
بهترین دمای نگهداری:  $10^{\circ}\text{C} + 30^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد  
نوع بسته‌بندی: کیسه ۲۵ کیلوگرمی

### حفظ و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.  
در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً آب شیرین فراوان شسته شود.  
در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.  
این ماده آتشزا نیست.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه‌ها و مقالات مرتبط به سایت آنادگران مراجعه فرمایید:  
[www.abadgarangroup.com](http://www.abadgarangroup.com)

بیس پلیت کار گذاشته شوند.  
۹- در صورت نیاز، گوشه‌های قالب با کار گذاری قطعات مناسب به شرایط مطلوبی رسانیده شود تا گروت به راحتی در محل صحیح جریان یابد.  
۱۰- گروت باید از یک طرف ریخته شود و به قسمت‌های دیگر جریان پیدا نماید. در موقعی که موضع اجرا گروت گسترش داشد بهتر است مقاطع با استفاده از قالب‌های موقت به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم شوند. این قالب‌ها اجازه می‌دهند که گروت پیش روی مناسبی در مقطع داشته باشد.  
۱۱- با تأمین فضای خالی کافی در زیر بیس پلیت می‌توان از باقی ماندن هوای اضافی جلوگیری نمود.  
۱۲- بهترین دما برای اجرای گروت  $5^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد می‌باشد. در صورت بالاتر بودن دما، زمان گیرش سریع تر شده و در صورت کمتر بودن دما زمان گیرش اولیه به تأخیر خواهد افتاد.  
۱۳- گروت ریخته شده باید تا  $7$  روز مرتبط نگهداشته شود و از تابش مستقیم نور خورشید محافظت گردد.  
این کار را می‌توان با آب پاشی مستمر یا استفاده از گونی مرتبط انجام داد.

### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی: پودر  
رنگ: خاکستری

## گروت آماده ویژه-منبسط شونده

E.M.GROUT-CE

این ماده با توجه به ساختار ویژه و دانه‌بندی اجزا سازنده‌اش برای برنمودن فضای خالی زیر بیس پلیت‌ها، اجرای فونداسیون‌های ماشین آلات سنجین و زیرسازی‌های فولادی و ثابت‌سازی ستون‌های پیش‌ساخته بسیار مناسب می‌باشد.  
این ماده بر اساس استاندارد زیر قابل ارزیابی می‌باشد:

ASTM C1107

توجه ۲: مادامی که همزن برقی (دریل+پره) روش است پودر را به آب اضافه نمایید و تا حصول مخلوطی همگن و یکنواخت عمل اختلاط را ادامه دهید.

توجه ۳: همیشه آن مقدار پودر گروت را با آب مخلوط نمایید که در مدت زمان کمتر از  $30$  دقیقه در محل مورد نظر اجرا گردد.

توجه ۴: در هنگام استفاده از گروت، اضافه نمودن هرگونه مواد افزودنی دیگر و یا دانه‌بندی شن و ماسه مجاز نمی‌باشد.

### روش اجرا

۱- از قرارگرفتن بیس پلیت در محل تعیین شده، مطمئن شوید و ابعاد و اندازه‌ها را بررسی نمایید.

۲- صاف بودن و ترازو بودن سطح بیس پلیت برای جلوگیری از ایجاد فضای خالی اضافی کنترل شود.

۳- پیش از اجرای گروت، بنزیر بیس پلیت باید حداقل به سن  $7$  روز رسیده باشد.

۴- فاصله بین سطح زیر بیس پلیت و بنزین حداقل  $10$  میلی‌متر باشد.

۵- سطوح بتنی در تماس با گروت، سالم، زبر و بی عیب باشند.

۶- تمام مقاطع در تماس با گروت مانند سطح بالای بتن وزیر بیس پلیت باید از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربی، روغن، زنگزدگی و ... باشند و از هرگونه آلودگی که احتمال ایجاد عدم پیوستگی و آسیب‌رسانی به کیفیت نهایی عملیات گروت‌ریزی را در آن زدوده شوند.

۷- برای جلوگیری از ترک خودگشی گروت، پیش از آغاز عملیات گروت‌ریزی بنزونداسیون باید آب آشامیدنی کاملاً اشیاع شود. ضمناً قالب‌ها باید کاملاً نفوذ ناپذیر و قادر جذب آب باشند.

۸- قالب‌ها باید  $25$  تا  $50$  میلی‌متر بالاتر از سطح

### خواص و اثرات

- پایداری در برابر بارهای استاتیکی زیاد
- بدون ترک خودگشی پس از سخت شدن
- بدون انقباض
- امکان ایجاد ابتساطهای کنترل شده
- سرعت سخت شدن زیاد پس از اجرا
- مقاومت اولیه زیاد و قابلیت بارگذاری زودهنگام و بهره‌برداری سریع از سازه
- سهولت اختلاط با آب و حصول روانی مطلوب

### موارد کاربرد

- پر نمودن فضای خالی زیر بیس پلیت‌ها یا صفحه ستون‌ها
- اجرا فونداسیون‌های ماشین آلات سنجین و نصب آن‌ها
- زیرسازی‌های فولادی و ثابت‌سازی ستون‌های پیش‌ساخته
- پر نمودن فضای اطراف آرماتورها و انکریولتها
- امکان پر نمودن حفره‌ها، شکاف‌ها و گودال‌ها

### مقدار مصرف

با محاسبه حجم مقطع گروت‌ریزی و بادر نظر گرفتن وزن مخصوص گروت آماده می‌توان مقدار مصرف را مشخص نمود.

### نحوه اختفاد

- کیلوگرم پودر E.M.GROUT-CE را بر حسب مقاومت نهایی و میزان کارایی مورد نیاز می‌توان با  $3500$  تا  $2750$  سی سی آب مخلوط نمود.  
توجه ۱: برای شروع عمل اختلاط سطلي را انتخاب کنید که ظرفیت حجم نهایی آب و پودر گروت را داشته باشد و دوران حاصل از اختلاط منجر به سریز از سطل نگردد.